

# 構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の適用期間カレンダー

	日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
1	1	2	3	4	5	6	7	7	2	3	4	5	6	7	8
	8	9	10	11	12	13	14		9	10	11	12	13	14	15
	15	16	17	18	19	20	21		16	17	18	19	20	21	22
	22	23	24	25	26	27	28		23	24	25	26	27	28	29
	29	30	31						30	31					
2	5	6	7	8	9	10	11	8	6	7	8	9	10	11	12
	12	13	14	15	16	17	18		13	14	15	16	17	18	19
	19	20	21	22	23	24	25		20	21	22	23	24	25	26
	26	27	28						27	28	29	30	31		
3	5	6	7	8	9	10	11	9	3	4	5	6	7	8	9
	12	13	14	15	16	17	18		10	11	12	13	14	15	16
	19	20	21	22	23	24	25		17	18	19	20	21	22	23
	26	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
4	2	3	4	5	6	7	8	10	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15		8	9	10	11	12	13	14
	16	17	18	19	20	21	22		15	16	17	18	19	20	21
	23	24	25	26	27	28	29		22	23	24	25	26	27	28
	30							29	30	31					
5	7	8	9	10	11	12	13	11	5	6	7	8	9	10	11
	14	15	16	17	18	19	20		12	13	14	15	16	17	18
	21	22	23	24	25	26	27		19	20	21	22	23	24	25
	28	29	30	31					26	27	28	29	30		
6	4	5	6	7	8	9	10	12	3	4	5	6	7	8	9
	11	12	13	14	15	16	17		10	11	12	13	14	15	16
	18	19	20	21	22	23	24		17	18	19	20	21	22	23
	25	26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
								31							

JASS 5(2018)に基づく構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温θの範囲(°C)		暑中期間 【日平均気温(°C)】
	普通 ポルトラン ドセメント	0°C ≤ θ < 8°C	8°C ≤ θ
11/24~3/7		3/8~7/3 9/8~11/23	7/4~9/7
構造体強度補正值 ( <sub>28</sub> S <sub>91</sub> ) (N/mm <sup>2</sup> )	6	3	6
色別	ブルー	グリーン	ピンク

〒527-0001  
滋賀県東近江市  
建部下野町16番地

**湖東生コン協同組合**

TEL 0748-20-1211  
FAX 0748-20-2155

※上記補正期間は、2013~2022年の日平均気温(彦根地方気象台)の平年値に基づいています。  
 ※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。  
 ※構造体強度補正値の採用および決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。